


ANTICOR Plast 701-40

MATERIAŁY ANTYKOROZYJNE

BUDOWA



OPIS PRODUKTU

Nośnik:

- Włóknina syntetyczna.

Masa:

- Ropopochodna masa plastyczna i kleista z inhibitorami korozji.

Kolor:

- Sahara.

DANE TECHNICZNE

Parametry	Jednostka	Wartość
Grubość ogólna	mm	≥1,2
Wytrzymałość dielektryczna	kV/mm	38,5
Temperatura pracy ciągłej	°C	-34 ÷ 30
Przyczepność do stali	-	kohezyjna

Produkt jest elementem systemu ANTICOR Plast w klasie A30 (PN-EN 12068), który tworzą:

- taśma ochrony antykorozyjnej ANTICOR Plast 701-40;
- taśma ochrony mechanicznej ANTICOR Plast 732-08;
- trwale plastyczna masa antykorozyjna ANTICOR Plast 745.

System posiada Certyfikat Zgodności wydany przez INiG w Krakowie na zgodność z normą PN-EN12068.



ANTICOR PPH Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001.

ANTICOR PLAST 701-40

Plastyczna taśma ochrony antykorozyjnej w klasie A-30, wg PN-EN 12068.

ZASTOSOWANIE

- Do ochrony antykorozyjnej podziemnych stalowych elementów rurociągu: rur, kształtek rurowych, armatury itp.
- Do zabezpieczania podziemnych połączeń instalacji uziemiających przed korozją elektrochemiczną.

CECHY I ZALETY

- Unikalna masa ochrony antykorozyjnej na bazie oleju mineralnego zawierającego inhibitory korozji (naprężeniowej i powierzchniowej).
- Inhibitory powodują powstawanie na powierzchni chronionej adsorpcyjnej warstwy wspomagającej proces pasywacji.
- Olej bazowy wraz z inhibitorami korozji cały czas aktywnie penetruje powierzchnię chronioną wpływając w jej strukturę. Jest to potęgowanie poprzez stały nacisk taśmy zewnętrznej na masę w taśmie wewnętrznej.
- Nie zmienia swoich właściwości w całym okresie użytkowania (nie twardnieje).
- Współpracuje z izolacją bitumiczną i PE.
- Łatwa i szybka aplikacja.
- Odporna na wilgoć.
- Wysoka wytrzymałość elektryczna.
- Nie zawiera składników niebezpiecznych dla zdrowia i otoczenia (Atest PZH).

STOSOWANIE / UWAGI

- Nakładać na powierzchnię oczyszczoną i suchą.
- Nawijać spiralnie z lekkim napięciem wstępnym, zakładka 50%. W przypadku połączenia z istniejącą izolacją należy wykonać zakładkę 10 cm.
- Po nawinięciu taśmy wygładzić jej powierzchnię dłonią.
- Optymalna temperatura aplikacji: 10 ÷ 30°C.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w miejscu suchym, bez dostępu promieniowania UV, w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania: -5 ÷ 25°C.

DOSTĘPNE ROZMIARY

30, 50, 100, 150, 200 mm x 10 m.

Material jest własnością ANTICOR PPH Sp. z o.o. w Wieliczce. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD3-092016



WIELICZKA 32-020, ul. Wygoda 28, tel: +48 12/288-33-33, fax: +48 12/278-53-26
www.anticor.pl, e-mail: anticor@anticor.pl